




Technical Datasheet QC-7300

QUICKLINE® Fast Airdry Clearcoat



Описание		Quickline QC-7300 – двухкомпонентный быстросохнущий акрил-уретановый экспресс-лак. Рекомендован для выполнения малых и средних ремонтов при температурах от 15 до 25°C.	
Продукт и добавки		Лак: Отвердитель:	QC-7300 Лак Quickline QH-4300 Отвердитель Quickline
Подготовка поверхности		См. техническую документацию на базовую эмаль Quickline – QBC или RMQB . Примечания: – Максимально допустимое время выдержки нанесенного базового слоя перед нанесением лака QC-7300 составляет 24 часа. Если вы собираетесь наносить лак по истечении этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали. – Непосредственно перед нанесением лака обработайте поверхность базовой эмали липкой салфеткой.	
Смешивание 		Лак Quickline QC-7300 Отвердитель Quickline QH-4300 Время жизни готовой смеси: Вязкость смеси при 20°C	По объему: 2 части 1 часть 2 часа 12-14 сек. DIN4
Краскопульт 		Стандартный:	Сопло 1.4–1.5 мм, давление воздуха от 1,6 бара – см. инструкции производителя краскопульты
Нанесение 		Нанесите 2 слоя. Толщина сухой пленки покрытия 40-45 мкм.	
Межслойная выдержка 		2–3 мин. между слоями при 20°C	
Сушка 		Воздушная сушка: 15–20°C Принудительная сушка: 40°C ИК Сушка: 70°C	1-2 часа 20-25 мин. 10-15 мин.
Полировка рекомендуется в интервале от 2 до 24 часов с момента высыхания лака.			
Матовое покрытие		Для получения матового покрытия на лаке, следует смешать QL-7300 экспресс Лак с матовой добавкой QBC-90 в пропорции 1 : 1. Пропорции смешивания с отвердителем не меняется. Степень блеска покрытия 20%. Показатели такие как время выдержки и сушка лака могут быть увеличены.	

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

Торговая марка QUICKLINE® и логотип QUICKLINE® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2019 PPG Industries. Все права защищены.