




Technical Datasheet QC-7400

QUICKLINE® HS Clearcoat



Описание	Quickline QC-7400 – двухкомпонентный, быстросохнущий акрил-уретановый лак с высоким содержанием сухого остатка. Может применяться как для мелкого быстрого ремонта, так и для полного окраса автомобиля. Применение лака в системе High Solid позволяет сократить расход материала и времени, снизить выбросы ЛОВ в окружающую атмосферу.	
Продукт и добавки	Лак: Отвердитель:	QC-7400 Лак Quickline HS QH-4420 Отвердитель Quickline HS
Подготовка поверхности	См. техническую документацию на базовую эмаль Quickline – QBC или RMQB . Примечания: – Максимально допустимое время выдержки нанесенного базового слоя перед нанесением лака QC-7400 составляет 24 часа. Если вы собираетесь наносить лак по истечении этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали. – Непосредственно перед нанесением лака обработайте поверхность базовой эмали липкой салфеткой.	
Смешивание 	Лак Quickline HS QC-7400 Отвердитель Quickline QH-4420 Время жизни готовой смеси: Вязкость смеси при 20°C	По объему: 2 части 1 часть 4 часа 14-16 сек. DIN4
Краскопульт 	Стандартный: HVLР:	Сопло 1.4 – 1.5 мм, давление воздуха от 2 до 2,5 бара Сопло 1.3 – 1.5 мм, давление воздуха 2 бара – см. инструкции производителя краскопульт
Нанесение 	Нанесите 1 средний, 1 полный слой. Толщина сухой пленки покрытия 45-55 мкм.	
Межслойная выдержка 	5 – 10 минут между слоями при 20°C	
Сушка 	Воздушная сушка: 20°C Принудительная сушка: 50°C ИК Сушка: 70°C	16 часов 30 мин. 10 -15 мин.
Полировка рекомендуется через 16 часов при 20°C или после остывания от температурной сушки.		
Матовое покрытие	Для получения матового покрытия на лаке, следует смешать QC-7400 HS Лак с матовой добавкой QBC-90 в пропорции 1 : 1. Пропорции смешивания с отвердителем не меняется. Степень блеска покрытия 20%.	

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

Торговая марка QUICKLINE® и логотип QUICKLINE® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc.© 2019 PPG Industries. Все права защищены.